

Produto	Suvinil Liqui-Base	
Descrição	É um produto de fácil aplicação, secagem rápida e ótimo alastramento. Uniformiza a absorção da superfície interna para a aplicação da tinta de acabamento.	
Indicação	Indicado para selar paredes de reboco e massa corrida, uniformizando a absorção da superfície.	
Cores	Possui aspecto viscoso e leitoso que após secagem torna-se incolor.	
Principais Benefícios	Sela a parede antes de pintar.	
	Para aumentar o rendimento da tinta.	
	Ideal para paredes internas.	



REFERÊNCIAS NORMATIVAS

CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 11702:2010	Tipo	Descrição	Função/Definição
		4.1.2.6	Selador para alvenaria interior.	Selar e uniformizar a absorção de superfícies de alvenaria em geral a serem emassadas ou pintadas. Indicado para uso somente em ambiente interno,

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Resina à base de dispersão aquosa de polímeros vinílicos (PVA).
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.suvinil.com.br
Embalagens (Cores prontas)	0,9L, 3,6L e 18 L
Embalagens (Sistema SelfColor)	0,81L, 3,24L e 16L
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)	1 - 3 g/L
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)	1 - 3 g/L
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)	23 - 25 %
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	20 - 22 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	0,99 - 1,03 g/cm ³
pH - ASTM E70 - Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions with the Glass Electrode	6,5 - 8,5
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição Água potável. Reboco e massa corrida: 50% a 100%.	Acabamento Não se aplica.	Embalagem/ Rendimento (m²/demão) Lata (18L): até 225 m ² Galão (3,6L): até 45 m ²	Ambiente Interiores	Nº de demãos e Secagem 1 demão farta. Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 3 horas Final: 4 horas.
Ferramentas	Rolo de lã Pincel Trincha			

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.
Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274

Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do **SAC Suvinil – 0800 011 7558**

BASF S.A. – Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09844-900

Químico Responsável - Célia Bittencourt Guedes Lizardo - CRQ 004228758 – IV / Região

Revisão: Maio_2018

Autor: Gerenciamento da Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Alvenaria