

Produto		GLASURIT SELADOR ACRÍLICO					
Descrição	É um complemento acrílico para paredes de reboco, blocos de concreto e concreto aparente.						
Indicação	É indicado para selar e uniformizar a absorção das superfícies novas externas e internas de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento e massa fina.						
Cores	Não se aplica.						
Principais Benefícios	SECAGEM RÁPIDA FÁCIL APLICAÇÃO Fácil de aplicar e devido ao seu alto poder de enchimento.						
REFERÊNCIAS NORMATIVAS							
CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 11702:2010	Tipo	4.1.2.5	Descrição	selador para alvenaria interior/externor.	Função/Definição	selar e uniformizar a absorção de superfícies de alvenaria em geral a serem emassadas ou pintadas.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS							
Composição	Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos etoxilados.						
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.suvinil.com.br						
Embalagens (Cores prontas)				3,6L e 18L			
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)				7 - 11 g/L			
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)				7 - 11 g/L			
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)				25 - 29 %			
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)				24 - 28,50%			
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)				1,00 - 1,04 g/cm ³			
pH - ASTM E70 - Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions with the Glass Electrode				8,0 - 10,0			
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)				36 meses			
DADOS DE APLICAÇÃO							
Diluição  Água: 10%.	Acabamento  Não se aplica	Embalagem/ Rendimento (m²/demão)  Lata (18L): até 120 m ² Galão (3,6L): até 24 m ²	Ambiente  IDEAL PARA Interiores e Exteriores	Nº de demãos e Secagem  1 demão. Entre demãos: 4 horas Ao toque: 40 minutos Final: 4 horas			
Ferramentas	 Rolo de lã		 Pincel				
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE							
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.							
OBSERVAÇÕES							
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.							
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.							
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274							
Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110							
Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Suvinil – 0800 011 7558							
BASF S.A. – Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09844-900							
Químico Responsável - Célia Bittencourt Guedes Lizardo - CRQ 004228758 – IV / Região							
Revisão: Junho_2019	Autor: Laboratório de Serviços/ Revisão: Laboratório P&D Alvenaria						