

Produto	Suvinil Massa para Efeito (MARMORATTO)	
Descrição	É um revestimento liso que permite a obtenção de diversos efeitos em áreas internas secas, com a facilidade da aplicação de uma massa corrida.	
Indicação	Indicado para superfícies internas não molháveis e pode ser aplicado tanto em superfícies novas, sem pintura, como em repinturas. Base desenvolvida exclusivamente para tingimento no sistema Suvinil SelfColor.	
Cores	Conforme catálogo de cores no sistema SelfColor.	
Principal Benefício	A massa para efeitos que transformam e decora sua parede. Cria os efeitos: Concreto aparente, Mármore, Cimento queimado, Bambu e Madeira.	

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 11702:2010	Tipo	Descrição	Função/Definição
		4.6.1	Textura de grãos finos (lisa)	Proporcionar acabamento de efeito em relevo sobre superfícies de alvenaria em geral.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Resina à base de dispersão acrílica, pigmentos isentos de metais pesado, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.suvinil.com.br
Embalagens (Sistema SelfColor)	3,8 kg
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)	12 - 16 g/L
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)	12 - 16 g/L
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)	51 - 53%
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	32,24 - 36,24%
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,34 - 1,40g/cm3
pH - ASTM E70 - Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions with the Glass Electrode	8,0 - 11,0
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m ² /demão)	Ambiente	Nº de demãos e Secagem
 Pronto para uso.	 Liso	 Galão (3,7kg): até 12 m ² de acordo com o efeito escolhido.	 Interiores	 1 a 3 demãos de acordo com o efeito escolhido. Ao toque: 2 horas Entre demãos: 8 horas Final: 24 horas

Ferramenta	 Desempenadeira de aço Inoxidável com cantos arredondados
-------------------	--

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

OBSERVAÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.
Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274

Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do **SAC Suvinil – 0800 011 7558**

BASF S.A. – Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09844-900

Químico Responsável - Cêldia Bittencourt Guedes Lizardo - CRQ 004228758 - IV / Região

Revisão: Maio_2018

Autor: Gerenciamento da Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Alvenaria