

<div><div><div><div></div><div><div>BASF</div><div>We create chemistry</div></div></div></div></div>		BOLETIM TÉCNICO		<div><div><div></div><div><div>Glasuret</div></div></div></div>
Produto	GLASURIT BRILHO + LAVÁVEL			
Descrição	É uma tinta acrílica de acabamento semibrilhante para tetos e paredes.			<div><div><div></div><div><div>Glasuret</div></div></div><div><div>BRILHO + LAVÁVEL</div><div>ACRÍLICO SEMIBRILHO</div></div><div><div>alta resistência</div><div>brilho duradouro</div><div>fácil de limpar</div></div></div>
Indicação	Indicado para a pintura de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento e superfícies internas de massa corrida e gesso.			
Cores	Conforme catálogo de cores prontas, pode-se obter outros tons, misturando as cores entre si ou adicionando Corante Suvinil em até um frasco por galão de 3,6 litros.			
Principais Benefícios	ALTA RESISTÊNCIA Maior durabilidade da tinta.			
	BRILHO DURADOURO Brilho que permanece na parede por mais tempo.			
	FÁCIL DE LIMPAR Facilidade a remoção de manchas e sujeiras.			
REFERÊNCIAS NORMATIVAS				
CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 11702:2010	Tipo	Descrição	Função/Definição
		4.5.2	Standard	Pintar superfícies de alvenaria em geral, proporcionando acabamento indicado pelo fabricante.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS				
Composição	Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas.			
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site <a href="http://www.suvinil.com.br">www.suvinil.com.br</a>			
Embalagens (Cores prontas)			3,6 L e 18 L	
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)			2,3 - 2,9 g/L	
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)			2,3 - 2,9 g/L	
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)			32 - 44 %	
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)			25 - 30 %	
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)			1,12 - 1,25	
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro			8,5 - 9,5	
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)			36 meses	
DADOS DE APLICAÇÃO				
<div><div>Diluição</div><div><div></div></div><div>Água. 20 % em todas as demãos</div></div>	<div><div>Acabamento</div><div><div></div></div><div>Semibrilho</div></div>	<div><div>Embalagem/ Rendimento (m²/demão)</div><div><div></div></div><div>Lata (18 L): até 280 m²  Galão (3,6 L): até 56 m²</div></div>	<div><div>Ambiente</div><div><div></div></div><div>Exteriores e Interiores</div></div>	<div><div>Nº de demãos e Secagem</div><div><div></div></div><div>2 a 3 demãos Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas</div></div>
Ferramentas	<div><div><div></div><div>Rolo de lã</div></div><div><div></div><div>Pincel</div></div><div><div></div><div>Trincha</div></div></div>			
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE				
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.				
PRECAUÇÕES				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.				
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.				
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274				
Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110				
Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do <b>SAC Suvinil – 0800 011 7558</b>				
BASF S.A. – Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09844-900				
Químico Responsável - Cêldia Bittencourt Guedes Lizardo - CRQ 004228758 – IV / Região				
Revisão: Junho_2019	Autor: Gerenciamento da Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Alvenaria			