

Produto	Suvinil Selatrinca			
Descrição	É um vedante acrílico parte de um sistema de tratamento de trincas e fissuras em alvenaria. Possui elasticidade permanente que acompanha a movimentação natural das trincas e fissuras. Não deixa a chuva e a umidade penetrarem, combatendo as infiltrações.			
Indicação	Indicado para vedação de trincas e fissuras em alvenaria em pintura e repintura. É indispensável o uso do Suvinil Fundo Preparador para paredes antes da aplicação do Suvinil Selatrinca.			
Cor	Branco.			
Principais Benefícios	Preenche as trincas da parede. Tecnologia com partículas emborrachadas.			
INFORMAÇÕES TÉCNICAS				
Composição	Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, álcoois e tensoativos carboxilados e etoxilados.			
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.suvinil.com.br			
Embalagens (Cores prontas)				Cartucho 0,435 Kg e Galão 5,04 Kg
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)				23 - 27 g/L
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)				23 - 27 g/L
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)				83 - 87 %
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)				77 - 81 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)				1,3 - 1,5 g/cm3
pH - ASTM E70 - Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions with the Glass Electrode				9,0 - 11,0
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)				36 meses
DADOS DE APLICAÇÃO				
Diluição Pronta para uso.	Acabamento Não se aplica	Embalagem/ Rendimento (m²/demão) Cartucho (0,435 Kg): 2,5 a 3 metros lineares de trinca. Galão (5,04 Kg): 25 a 30 metros lineares de trinca.	Ambiente Exteriores / Interiores	Nº de demãos e Secagem 4 demãos até preencher a trinca. Ao toque: 4 horas. Entre demãos 24 horas. Final: 24 horas.
Ferramenta	 Espátula de aço		 O bico da bisnaga já é o próprio aplicador	
CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE				
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.				
PRECAUÇÕES				
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.				
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.				
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274				
Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110				
Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Suvinil – 0800 011 7558				
BASF S.A. – Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09844-900				
Químico Responsável - Célia Bittencourt Guedes Lizardo - CRQ 004228758 – IV / Região				
Revisão: Fevereiro_2019	Autor: Gerenciamento da Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Alvenaria			