

Produto	Suvinil Seladora Para Madeira	
Descrição	Seladora para madeira com acabamento encerado. Sua formulação proporciona maciez no lixamento e uma película transparente homogênea e flexível.	
Indicação	Indicada para superfícies internas não molháveis de madeira, onde se deseja finíssimo acabamento após a aplicação dos vernizes.	
Cores	Incolor.	
Principais Benefícios	Preenche os veios da sua madeira.	
	Para seu verniz render mais.	
	Acabamento encerado.	



REFERÊNCIAS NORMATIVAS			
CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 11702:2010	Tipo	Descrição
		4.1.1.6	Seladora para madeira
			Função/Definição
			Selar e uniformizar superfícies novas de madeira, em ambientes internos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	À base de nitrocelulose, resinas sintéticas, hidrocarbonetos aromáticos, álcoois e acetatos. Não contém metais pesados.
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.suvinil.com.br
Embalagens	0,9 L e 3,6 L
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)	697 - 701 g/L
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)	697 - 701 g/L
Sólidos/Peso - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	26 - 30 %
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	18 - 22 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	0,94 - 0,98 g/cm3
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	48 meses

DADOS DE APLICAÇÃO				
Diluição Thinner para laca Nitrocelulose. Para selar (madeira nova): até 30%. Acabamento encerado: 80% a 100%. Para aplicação com pistola dilua 80% a 100% e aplique com pressão entre 2,2 e 2,8Kgf/cm ² ou 30 a 35lbs/pol ² .	Acabamento Encerado	Embalagem/ Rendimento (m²/demão) Galão (3,6 L): até 40 m ² ¼ Galão (0,9 L): até 10 m ²	Ambiente Áreas internas não molháveis	Nº de demãos e Secagem Madeira nova (para selar): 1 demão Acabamento: 2 a 3 demãos Ao toque: 20 minutos Entre demãos: 1 hora Final: 2 horas.

Ferramentas	 Em madeira nova: Boneca, pincel, pistola ou trincha. Acabamento encerado: Boneca ou Pistola
--------------------	---

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

PRECAUÇÕES
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.
--

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274
--

Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Suvinil – 08000117558
--

BASF S.A. – Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09844-900

Químico Responsável - Célia Bittencourt Guedes Lizardo - CRQ 004228758 – IV / Região

Revisão: Maio_2018	Autor: Gerenciamento da Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Madeiras & Metais.
---------------------------	--